

ISOVER STOPVAP 90



- Viacvrstvá systémová parozábrana so spevňujúcou mriežkou, vyrobená z PE/PP, ktorá obsahuje hliníkovú reflexnú vrstvu.
- Určená je na vytvorenie parotesnej a vzduchotesnej roviny, ktorá bráni prenikaniu vlhkosti z interiéru do tepelnej izolácie v konštrukcii šikmej, plochej strechy, predsadených stien, obvodových stien a zateplení stropov.
- Vzduchotesné utesnenie detailov a stykov sa realizuje páskami a tmelmi VARIO®.

Výhody:

- Vysoký difúzny odpor
- Reflexná vrstva
- Kompatibilná s Vario® páskami a tmelmi
- Integrované metrické značenie pre rýchle a presné rezanie
- Univerzálne vhodná pre novostavby aj rekonštrukcie


Rozmery a balenie:

Označenie	Šírka [m]	Dĺžka [m]	Balenie		Hmotnosť [kg/rolka]
			[m²/rolka]	[roli/pal]	
ISOVER STOPVAP 90	1,5	40	60	46	7,7


Technické parametre:

Parameter	Jednotka	Hodnota	Norma
Hrúbka d	mm	0,4	-
Plošná hmotnosť	g/m²	114	EN 1849-2
Odolnosť proti prerazeniu klincami v pozdĺžnom/v priečnom smere	N	>100 / >100	EN 12310-1
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom/v priečnom smere	N / 50mm	>150 / >150	EN 12311-1
Ťažnosť v pozdĺžnom smere	%	>20	EN 12311-1
Ťažnosť v priečnom smere	%	>5	EN 12311-1
Vodotesnosť	trieda	spĺňa	EN 1928
Trieda reakcie na oheň	trieda	F	EN 13501-1
Ekvivalentná difúzna hrúbka sd	m	120	ISO 12572
Tolerancia ekvivalentnej difúznej hrúbky sd	m	min. 90 – max 400	ISO 12572

Viac informácií nájdete v ISOVER katalógu skladieb šikmých striech.



OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA



- Jozef Nemček**
0910 156 852, jozef.nemcek@saint-gobain.com
- Ing. Branislav Paulovič**
0911 770 036, branislav.paulovic@saint-gobain.com
- Boris Švikruha**
0903 791 198, boris.svikruha@saint-gobain.com

- Tomáš Kivader**
0911 718 696, tomas.kivader@saint-gobain.com
- Michal Sirocký**
0901 902 992, michal.sirocky@saint-gobain.com
- Ing. Miroslava Sidorová**
0903 628 495, miroslava.sidorova@saint-gobain.com
- Vladimír Ivan**
0903 262 631, vladimir.ivan@saint-gobain.com

Drevostavby a montované domy

0903 244 046

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
Divízia ISOVER
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava

Tel.: +421 (0)2 4921 2121
Fax: +421 (0)2 4425 9802
info@isover.sk.
www.isover.sk, www.polystyren.sk

Výrobný závod EPS
Vlárska 44, 917 01 Trnava

Zákaznícky servis

Bratislava 0903 573 223
Trnava 0911 400 677
Trenčín 0903 706 124
Nitra 0911 610 013

Banská Bystrica 0911 696 097
Žilina 0903 904 608
Prešov 0904 190 307
Košice 0911 105 762

Priemyselné izolácie

technickeizolacie@isover.sk
0911 115 078

Poradenstvo – environmentálna certifikácia budov

poradenstvo@isover.sk
0911 610 012