



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

ISOVER eps FLOOR 5000 je špeciálnym typom elastifikovaných dosiek EPS s minimálnou dynamickou tuhosťou. V kombinácii s roznášacou doskou umožňuje vytvárať podlahy s vysokou krokovou nepriezvučnosťou. Izolačné dosky EPS ISOVER sú vyrobené pomocou najnovšej technológie bez obsahu CFC a HCFC (známe ako freóny). Moderná technológia zaisťuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer cena/výkon. Všetky dosky EPS Isover sa vyrábajú v samozhášavom1) prevedení so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.

POUŽITIE

Izolačné dosky ISOVER eps FLOOR 5000 sú určené pre krokový útlm podláh s úžitkovým zaťažením max. 5 kN/m² t.j. 500 kg/m² (kancelárie, triedy, prednáškové sály, chodby a pod.). Najčastejšie sa aplikuje ako ťažká plávajúca podlaha s roznášacou železobetónovou doskou (min. hr. 50 mm, betón B20, výstužná sieť W4 s okami 150/150 mm). Po obvode podlahy pri styku so stenou je potrebné použiť pružné obvodové podlahové pásy (napr. ISOVER N/PP).

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Izolačné dosky EPS ISOVER rozmerov 1000x500mm sú balené do PE fólií do balíkov max. výšky 500 mm s potlačou výrobcu. Dosky sú štandardne vyrábané s rovnou hranou. Dosky musia byť dopravované a skladované za podmienok vylučujúcich ich znehodnotenie. Nevystavovať dlhodobo UV-žiareniu, priamemu slnku. Dosky sú označené na boku tromi farebnými prúžkami modrá-čierna-modrá, kde je uvedený typ EPS, výrobcu a hrúbka dosky. Každý balík je označený etiketou. Vlastnosti dosiek musia zodpovedať STN EN 13163. Dosky sú označené na boku dvoma farebnými pruhmi farby – modrej.

VÝHODY POUŽITIA

- veľmi účinné zníženie krokovkej nepriezvučnosti až o 28 dB
- veľmi nízka dynamická tuhosť 10-30 MPa/m
- rýchla a kvalitná pokládka
- hrany dosiek sú rovné
- nízka hmotnosť
- nízka nasiakavosť EPS dosiek
- ekologická a zdravotná nezávadnosť
- ekonomická výhodnosť

Kód značenia:

EPS T-EN13163-T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS50-DS (N)5-SD15 až 30*-CP2 (CP3)-WL(T)5

ROZMERY, IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Názov	Hrúbka* (mm)	Max. stlačenie CP (mm)	Rozmery (mm)	Balenie			Dynamická tuhosť (MPa/m)	Zníženie hladiny krokového hluku (dB)**	Deklarovaný tepelný odpor Rd (m ² .K/W)
				ks	m ²	m ³			
ISOVER eps FLOOR 5000 - 2	20	2	1000 x 500	30	15	0,3	30	26	0,50
ISOVER eps FLOOR 5000 - 3	30	2	1000 x 500	20	10	0,3	20	28	0,80
ISOVER eps FLOOR 5000 - 4	40	2	1000 x 500	15	7,5	0,3	20	28	1,00

* po dohode je možné dodať výrobky aj v iných hrúbkach, avšak tieto nemusia spĺňať parametre požadované pre jednotlivé typy zaťaženia

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosť	Jednotka	Hodnota
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD	W.m ⁻¹ .K ⁻¹	0,038
Objemová hmotnosť ***	kg.m ⁻³	10,0 – 15,0***
Trieda reakcie na oheň ****	-	E****
Dlhodobá nasiakavosť pri úplnom ponorení	%	5
Dlhodobá teplotná odolnosť	°C	80
Faktor difúzneho odporu (μ)	-	20 - 40

** Stanovené pre ťažký referenčný strop hrúbky 120 mm a roznášajúcu železobetónovú dosku hrúbky 50 mm.

*** Objemová hmotnosť je len orientačná a je určená pre potrebu statiky a výpočtu požiarného zaťaženia. Konkrétne aplikácie musia spĺňať všeobecné požiadavky platných technických noriem a konkrétneho projektu.

**** Samozhášavosť EPS ISOVER je zaisťovaná pomocou retardéra horenia PolyFlameRetardant - PFR. Použitie tohto retardéra horenia si nevyžaduje stanovenie pravidiel bezpečného použitia, podrobné technické parametre sú k dispozícii v písomnej forme na vyžiadanie.

***** Objemová hmotnosť je iba orientačná a je určená predovšetkým pre potreby statiky a výpočtu požiarného zaťaženia. Konkrétne aplikácie musia spĺňať všeobecné požiadavky platných technických noriem a konkrétneho projektu.

***** Pre požiarnu bezpečnosť stavieb je rozhodujúce zatriedenie celých konštrukcií a systémov, EPS sa nepoužíva bez nehorľavých krycích vrstiev.

Pozn.: Konkrétne aplikácie musia spĺňať všeobecné požiadavky technických podkladov Saint-Gobain Construction Product s.r.o. Divízia ISOVER, platných technických noriem a konkrétneho projektu.

1. 8. 2017 Uvedené informácie sú platné v čase vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje aktualizovať.